

LCTBLOK-10

Laboratuvar	Kalite Kontrol Laboratuvarı/Lecat
Blok Ölçüleri	100x390x185 mm / 6 Gözlü
Standard	TS EN 771-3 :2011+A1:2015 (Beton Kagir Birimler)

Temel Özellikler - Performans		Test Değeri	Test Metodu
Brüt Hacim Kütlesi	Brüt Birim Hacim Kütlesi	771.3 kg/m ³	EN 772-13
	Net Birim Hacim Kütlesi	1070 kg/m ³	
Ortalama Kuru Ağırlık		5.5 kg/blok	EN 771-3
1 m ² Adeti		12.5	İşletme İçi Metot
Basınç Dayanımı		3.15 N/mm ²	EN 772-1
Isı Davranış Özelliği		0.190 W/mK	EN 1745
Su Emme		6.6 g/m ² s	EN 772-11
Su Buharı Geçirgenliği		5/15	EN 1745
Yangına Tepki		A1 (0.408)	EN 13501-1
Tolerans Sınıfı		D1	EN 771-3
Konfigürasyon	İç Cidarların Kalınlıkları	20.2 mm	EN 771-3-EK B
	Dış Cidarların Kalınlıkları	19.9 mm	EN 771-3-EK B



Bu rapor, şirketimizin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Onaylanmamış raporlar geçersizdir.

Söğüt Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.

Fabrika ve Laboratuvar Adresi : Küre Köyü , Söğüt/Bilecik, Türkiye

www.lecatblok.com.tr E:info@lecat.com.tr

T:+90 312 473 8505 F:+90 312 473 8506