

LCTBLOK-15

| | |
|---------------|--|
| Laboratuvar | Kalite Kontrol Laboratuvarı/Lecat |
| Blok Ölçüleri | 150x390x185 mm / 6 Gözlü |
| Standard | TS EN 771-3 :2011+A1:2015 (Beton Kagir Birimler) |

| Temel Özellikler - Performans | | Test Değeri | Test Metodu |
|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| Brüt Hacim Kütlesi | Brüt Birim Hacim Kütlesi | 704 kg/m ³ | EN 772-13 |
| | Net Birim Hacim Kütlesi | 1091 kg/m ³ | |
| Ortalama Kuru Ağırlık | | 8 kg/blok | EN 771-3 |
| 1 m ² Adeti | | 12.5 | İşletme İçi Metot |
| Basınç Dayanımı | | 2.85 N/mm ² | EN 772-1 |
| Isı Davranış Özelliği | | 0.199 W/mK | EN 1745 |
| Su Emme | | 5.7 g/m ² s | EN 772-11 |
| Su Buharı Geçirgenliği | | 5/15 | EN 1745 |
| Yangına Tepki | | A1 (0.480) | EN 13501-1 |
| Tolerans Sınıfı | | D1 | EN 771-3 |
| Konfigürasyon | İç Cidarların Kalınlıkları | 25.1 mm | EN 771-3-EK B |
| | Dış Cidarların Kalınlıkları | 24.6 mm | EN 771-3-EK B |



Bu rapor şirketimizin izni olmadan kısmen kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Onaylanmamış raporlar geçersizdir.

Söğüt Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.

Fabrika ve Laboratuvar Adresi : Küre Köyü, Söğüt/Bilecik, Türkiye

www.lecatblok.com.tr E: info@lecat.com.tr

T:+90 3124738505 F:+90 3124738506