

LCTBLOK-25

Laboratuvar	Kalite Kontrol Laboratuvarı/Lecat
Blok Ölçüleri	250x390x185 mm / 9 Gözlü
Standard	TS EN 771-3 :2011+A1:2015 (Beton Kagir Birimler)

Temel Özellikler - Performans		Test Değeri	Test Metodu
Brüt Hacim Kütlesi	Brüt Birim Hacim Kütlesi	631 kg/m ³	EN 772-13
	Net Birim Hacim Kütlesi	1079 kg/m ³	
Ortalama Kuru Ağırlık		13.5 kg/blok	EN 771-3
1 m ² Adeti		12.5	İşletme İçi Metot
Basınç Dayanımı		2.46 N/mm ²	EN 772-1
Isı Davranış Özelliği		0.192 W/mK	EN 1745
Su Emme		4.9 g/m ² s	EN 772-11
Su Buharı Geçirgenliği		5/15	EN 1745
Yangına Tepki		A1 (0.417)	EN 13501-1
Tolerans Sınıfı		D1	EN 771-3
Konfigürasyon	İç Cidarların Kalınlıkları	24.7 mm	EN 771-3-EK B
	Dış Cidarların Kalınlıkları	24.6 mm	EN 771-3-EK B



Bu rapor şirketimizin izni olmadan kısmen kopyalanamaz ve çoğaltılamaz. Onaylanmamış raporlar geçersizdir.

Söğüt Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.

Fabrika ve Laboratuvar Adresi: Küre Köyü, Söğüt/Bilecik, Türkiye

www.lecatblok.com.tr E: info@lecat.com.tr

T:+90 3124738505 F:+90 3124738506