

LCTBLOK- 8.5

Laboratuvar	Kalite Kontrol Laboratuvarı/Lecat
Blok Ölçüleri	85X400X190 mm/ 3 Gözlü
Standard	TS EN 771-3 :2011+A1:2015 (Beton Kagir Birimler)

Temel Özellikler - Performans		Test Değeri	Test Metodu
Brüt Hacim Kütlesi	Brüt Birim Hacim Kütlesi	662 kg/m ³	EN 772-13
	Net Birim Hacim Kütlesi	1028 kg/m ³	
Ortalama Kuru Ağırlık		4.00 kg/blok	EN 771-3
1 m ² Adeti		12.50	İşletme İçi Metot
Basınç Dayanımı		2.11 N/mm ²	EN 772-1
Isı Davranış Özelliği		0.29 W/mK	EN 1745
Su Buharı Geçirgenliği		5/10	EN 1745
Yangına Tepki		A1 (0.33)	EN 13501-1
Tolerans Sınıfı		D1	EN 771-3
Konfigürasyon	İç Cidarların Kalınlıkları	-	EN 771-3-EK B
	Dış Cidarların Kalınlıkları	21 mm	EN 771-3-EK B



Bu rapor, şirketimizin yazılı izni olmadan kısmen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. Onaylanmamış raporlar geçersizdir.

Söğüt Toprak Madencilik Sanayi A.Ş.

Fabrika ve Laboratuvar Adresi : Küre Köyü , Söğüt/Bilecik, Türkiye

www.lecatblok.com.tr E:info@lecat.com.tr

T:+90 312 473 8505 F:+90 312 473 8506